

ACEITE DURO INCOLORO (BIOPIN) Ref. 0200

Descripción general del producto:

Aceite endurecedor con gran capacidad de penetración, apto para superficies absorbentes de madera, corcho y otras. Proporciona una estructura elástica y dura a la vez que disminuye la formación de grietas y protege de pequeñas rayadas por el uso de la madera. Aplicable a cualquier superficie que requiera resistencia (suelos, muebles etc.). Protege del agua sin impedir la respiración de la superficie tratada. Realza el color natural de la madera. Satinado.



Uso:

Apto para suelos de madera, corcho, OSB, barro cocido y cualquier superficie que requiera resistencia.

Datos técnicos:

Color	Incoloro
Almacenamiento	Bien cerrado en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas. Mantener fuera del alcance de los niños
Caducidad	Mínimo 4 años en el envase cerrado sin abrir
Peso	Aprox. 0,84g/ml
Punto de Inflamación	> 62°C
Rendimiento Secado	20-25m ² /l (en superficies normal absorbentes) Seco para pulir en 3-4 horas. Secado total y listo para aplicaciones posteriores 8-12 horas (a 20°C y a una humedad relativa del aire aproximadamente del 50%). Grado total de dureza después de algunos días.
Norma COV (VOC)	La cantidad máxima según la normativa europea para barnices y lasures (e/Wb) es 130g/l. Este producto contiene máximo 1g/l. DIN EN 71/3: Apto para juguetes.



Preparación / Aplicación:

Empleo	Apto para suelos de madera, corcho o barro cocido no tratados o ya tratados con ceras.
Preparación de superficie	La superficie debe estar limpia, seca y sin restos de grasa. Lijar bien las superficies a restaurar.
Aplicación	Remover bien antes de usar. Aplicar con brocha o rodillo, en superficies pequeñas también se puede utilizar un paño de algodón. Dar capa fina y regular. No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C. Para diluir el material (en caso necesario) y limpiar los utensilios usar disolvente biopin (no diluir con agua, alcohol o disolvente de nitro). En maderas tropicales o con mucha resina limpiar la superficie con disolvente para eliminar los taninos de la madera. En superficies vírgenes se recomienda aplicar previamente una mano de aceite base biopin para saturar el poro. La capa ha de ser fina y regular. Pulir después de 3-6 horas con un trapo limpio o papel de lija fino. Si es necesario, poner segunda capa después de varios días. Resistencia total en dos semanas. Para limpiar la superficie usar jabón con ph neutro. En caso de superficie muy gastada limpiar bien y tratar con aceite duro, no es necesario tratar toda la superficie, la restauración puede ser parcial.
Reciclaje	No tirar por el desagüe. Dejar secar los restos del producto y junto a los envases tirar a la basura selectiva
Medidas de seguridad	Usar guantes y gafas protectoras. No fumar ni comer durante aplicación. Pintar con buena ventilación. Guardar los útiles de trabajo (trapos, brochas, pinceles etc.) empapados con el producto en una lata bien cerrada ya que pueden inflamarse. En caso de ingestión no provocar el vómito y acudir al médico. Mantener fuera del alcance de los niños

